

Indeko-Plus

Magas fedőképességű, oldószer- és emissziómentes, beltéri falfesték.



Termékleírás

Alkalmazás:

Magas fedőképességű beltéri festék fal és mennyezetfestésre, optimális feldolgozási tulajdonságokkal. Dupla fedőképességű, ennek értelmében legtöbbször egy réteg festése elegendő. Gyorsan szárad, szagtalan, így különösen alkalmas olyan objektumok festésére, melyeknél gyors renoválásra, száradásra és igénybevételre van szükség. Különösen alkalmas kórházak, idősotthonok, bevásárlóközpontok, hotelek, vendéglők, irodák, iskolák, óvodák, orvosi rendelők festésére éppúgy, mint privát lakóterekben, mivel szagtalan tulajdonságának köszönhetően sem a felhasználót sem a lakó nincs terhelve.

Tulajdonságok:

- Vízrel hígítható, környezetkímélő és szagtalan.
- Súrolásálló DIN 53 778 szerint.
- Nedves kopásállósági osztály 2 MSZ EN 13 300 szerint.
- Dupla fedőképességű.
- Diffúzióképes.
- Ragyogó fehér
- Könnyen feldolgozható.

Kötőanyag:

Műanyag diszperzió DIN 55 945 sz.

Fényességi fok:

Matt

Szín:

Fehér.

A Indeko-Plus minden használatos színekártya szerint a ColorExpress rendszerrel színezhető. Intenzív színárnyalatok esetén pigmentált mélyalapozó használata javasolt.

Tárolás:

Hűvös, de fagymentes helyen.

Figyelem!

Gyermektől elzárandó. Szembe kerülés esetén azonnal vízzel ki kell mosni. Szórásnál a szórt ködöt nem szabad belélegezni. Nem juthat a csatornarendszerbe, nyílt vizekbe és a talajba. Bővebben lásd: Biztonsági Adatlap.



Hulladék elhelyezés:	Csak az üres kiszerelést szabad a hulladéktárolóba dobni. Folyékony anyagmaradékokat vízesbázisú festékek hulladékaként, a beszáradt anyagmaradékokat háztartási hulladék-ként kezelendő.
Kiszerelés:	Indeko-Plus: 1,25 l; 2,5 l; 5 l és 10 liter .
Feldolgozás	
Rétegfelépítés:	Telített, kiegyenlített festés: Max 5 % vízzel hígított Indeko-Plus-al. Túl kontrasztos, erős vagy kiegyenlítetlen szívóképességű felületeknél ajánlott egy alapréteg felhordása max. 10 %-ban vízzel hígítva.
Felhordás:	Ecsettel, hengerrel vagy Airless szórórással. Szórás: Szórásszög: 50° Fúvóka: 0,018-0,021 inch Nyomás: 150-180 bar Használat után a szerszámokat vízzel kell tisztítani.
Felhasználás:	Ca. 120 ml/m ² rétegenként sima alapfelületen. Durva felületen értelemszerűen több. A pontos felhasználást próbafestéssel kell meghatározni.
Felhordási hőmérséklet határ:	Min. +5 °C. (alapfelület és a levegő)
Száradási idő:	+20 °C hőmérséklet és 65 % relatív páratartalom esetén a bevonat 4-6 óra múlva felületszáraz és átvonható. Teljesen száraz és terhelhető 3 nap után. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetén a fenti száradási idők hosszabbak.
Figyelmeztetés:	A foltosodás elkerülése érdekében a bevonatot egy ütemben „nedves a nedvesre” módszerrel kell felhordani. Célszerű az alapfelületet vizes (pl. Acryl-Grundfestiger) alapozóval alapozni.
Alkalmas alapfelületek	
	Az alapfelületnek szennyeződésektől, tapadásgátló anyagoktól mentesnek kell lennie.
Mészhabarcs- és javított méshabarcs vakolatok:	A tartós, normál szívó felületeket előkezelés nélkül lehet bevonni. Erősen porózus, mállékony és erősen szívó vakolatokat alapozóval kell előkezelni.
Gipszes és készvakolatok:	Egy alapozó réteg Caparol Haftgrunddal. A kifényesedett felületű gipszvakatolatok előzőleg meg kell csiszolni és portalánítani, Caparol Tiefgrund TB-vel előkezelni.
Gipszlapok:	Az erősen szívó felületeket egy Caparol Acryl Grundfestiger réteggel vagy Caparol Tiefgrund TB-vel előkezelni. Sűrű, fényes felületeket a jó tapadóképességű Caparol Haftgrunddal alapozni.
Gipszkartonlapok:	Glejtéleket lecsiszolni. Puha gipszlaprészeket Caparol Tiefgrund TB-vel megerősíteni. Alapozás Caparol Haftgrunddal. Vízzel oldható, elszíneződő anyagtartalom esetén Caparol szigetelő alapozóval kezelni.
Beton:	Esetleges mállást és lisztessedést okozó elemeket eltávolítani.
Pórusbeton:	Alapozás Capaplexszel 1:3 arányban vízzel hígítva.
Mészhomokkő, bevonat nélküli téglafelületek:	Előkezelés nélkül bevonható.
Hordképes bevonatok:	Matt, gyengén szívó rétegeket közvetlenül átvonni. Fényes felületeket felérdesíteni. Alapozás Caparol Haftgrunddal.

Nem hordképes bevonatok:	A nem hordképes lakk-, diszperziós- vagy műgyanta bevonatokat eltávolítani. Gyengén szívo, sima felületeket Caparol Haftgrunddal alapozni. Az erősen porózus, málló, szívo felületeket Caparol Acryl-Grundfestiger-el alapozni.
Enyves festék bevonatok:	Alaposan lemosni. Alapozás Tiefgrund TB-vel.
Festetlen fűrészporos, dombornyomásos papírtapéták:	Előkezelés nélkül átvonható.
Levált tapéták:	Maradéktalanul leszedni. A ragasztó- és makulátúra maradványokat le kell mosni. Alapozás Tiefgrund TB-vel.
Penészes, gombás felületek:	A penészes bevonatot lemosással, vagy lekaparással kell távolítani és a felületet Capatox gombamentesítővel átmosni és jól száradni hagyni. Az alapfelület tulajdonságaitól függően alapozni. Erősen penészes felületeknél, vagy várható penészesedés esetén Indeko-W használata ajánlott.
Nikotin-, víz-, korom-, olaj- és zsír-foltok:	A szennyeződés zsirolódó háztartási tisztítószerrel lemosni és száradni hagyni. Kiszáradt vízfoltokat szárazan lekefélgni. Szigetelő alapozás Caparol Szigetelő Alapozóval. Erősen szennyezett felületek fedőfestésére Caparol IsoDeck ajánlott.
Faszerkezetek:	A vízzel hígítható, környezetkímélő Capacryl Acryl-Lackkal vagy Capadur Colorral bevonható.
Apró hibák a felületen:	Megfelelő előkezelés után Caparol Akkordspachtellel az előírásoknak megfelelően kijavítható, és utánaalapozható.
Műszaki tanácsadás:	Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével. Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét.

Műszaki információ Nr. 310 • Állapot: 2007. december

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft. • H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel.: 1/264-8914, 265-1594 • Fax: 1/262-0467 • Internet: www.caparol.hu • e-mail: caparol@caparol.hu